

KVAPALNÁ, RÝCHLO TVRDNÚCA PRÍSADA

Kvapalná prísada, urýchľujúca dobu tuhnutia malty, betónu, omietok, vyrovnávacích vrstiev a dláždenia.

- ❖ znižuje prestoje vo výrobe
- ❖ zvyšuje produktivitu
- ❖ optimalizuje použitie bednenia
- ❖ úspory pri používaní

ZÁKLADNÉ POUŽITIE

Určený na akceleráciu vyrovnávacích vrstiev a dlážieb, kde sa vyžaduje zníženie doby zatvrdnutia, rovnako vhodný na použitie ako urýchľovač v nevystuženom betóne a ako superrýchla tvrdiaca prísada na upchávanie netesností v betóne: FEB SPEED môže rovnako pomôcť pri práci v chladnom počasí: Viď „Body, ktoré stoja za povšimnutie“.

VÝHODY

- ❖ výrobok s mnohými aspektami použitia
- ❖ minimalizuje čakacie lehoty na konečné úpravy povrchov

Pomery miešania k použitému cementu	Betón/Cement/Malta	5 l Fspeed na 100 kg cementu
pomery miešania k vode	betón	5 l Fspeed na 40 l vody
	cementová malta	2,5 l Fspeed na 35 l vody
množstvo Fspeed na kubický meter	betón	11,25 l
	cementová malta	10 l

* *Poznámka:*

Založené na bežne používaných zmesiach, ktoré pomerne značne usadajú a obsahujú približne 100 l vody na miešanie na m³ betónu (uvedených 100 l zahŕňa pridaný FEB SPEED).

NÁVOD NA POUŽITIE

AKO URÝCHLOVAČA:

Predmiešajte FEB SPEED s vodou, skontrolujte množstvo vody, ktoré chcete použiť v zmesi, rovnako ako kvalitu piesku a vonkajšie podmienky. Nižšie uvedená tabuľka podáva informatívne pomery dávkovania vo vzťahu k cementu a pomery prídavanej vody.

AKO TVRDIDLO DO PODLAHY:

Rozmiešajte FEB SPEED s vodou v pomere odpovedajúceho 5 litrov FEB SPEEDu na 100 kg použitého cementu.

Betón by nemal byť odmeraný menej ako 1:2:4. Ak je vhodné položiť štrkovú kryciu vrstvu, zloženie by malo byť 2 diely 3,6 mm čistého štrku (bez prachu) na 1/2 dielu betonárskeho piesku a na 1 diel cementu.

Mnoho výhod a prínosov plynúcich z používania FEB SPEEDu ako tvrdidla môže byť negovaných zlou metódou a technikou pokladania.

AKO SUPERRÝCHLE TVRDIDLO:

FEB SPEED zmiešajte neriedený s čerstvým bežným portlandským cementom, a to v malých množstvách na okamžité použitie ako upchávacia zmes.

VLASTNOSTI

- Obsah chloridových iónov bol prepočítaný približne na 0,8 % váhy cementu, pokiaľ používame FEB SPEED v pomere 5 litrov na 100 kg cementu.
- Nepoužívajte v spojení s vysoko bauxitovým cementom.
- FEB SPEED nie je možné použiť na maltu na konštrukčné murivo.

STAROSTLIVOSŤ O NÁRADIE

Bezprostredne po použití omyte všetko náradie čistou vodou.

BALENIE

FEB SPEED sa dodáva v baleniach po 2,5, 5, 25 a 205 litrov.

USKLADNENIE

Chráňte pred teplotnými extrémami. Zmrzne, ale po rozmrznutí ho možno uviesť do pôvodného stavu rozmiešaním.

ŽIVOTNOSŤ

Minimálne 2 roky, pokiaľ je skladovaný podľa doporučenia.

KVALITA

Systémy kvality firmy Feb sú schválené a certifikované podľa ISO 9001 a EN 29001. To platí o vývoji, výrobe a distribúcii všetkých výrobkov vyrábaných pri britskom riaditeľstve spoločnosti.



TITAN AT, s.r.o.
Obchodno-stavebná spoločnosť

Autorizovaný dovozca výrobkov FEB a AQUASEAL na Slovensko

TITAN AT, s.r.o., obchodno stavebná spoločnosť
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava
tel: 02/4342 8036, tel/fax: 02/4342 2598
titan-at@titan-at.sk

pobočka Svidník
Areál SAD, Svidník
tel/fax: 054/752 0143
www.titan-at.sk